



- **AUSGEZEICHNETE HITZE- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT**
EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA CHALEUR ET AUX INTEMPÉRIES



ANWENDUNGSBEREICHE DOMAINES D'APPLICATION

- Automobil
- Heizung und Konditionierung
- Eisenbahn
- Gebäude (Armaturen und Isolierungen)
- Luft und Raumfahrten
- Marine
- Baumaschinen
- Autoteile
- Elektrizität
- Photovoltaik
- Windenergie
- Elektrische Energie
- Sport
- Unfallsverütung
- Automobile
- Chauffage et climatisation
- Chemins de fer
- Constructions (menuiseries-isolation)
- Aérospatial
- Naval
- Machines terrassement
- Machines-outils
- Électrique
- Photovoltaïque
- Énergie éolienne
- Électricité
- Sportif
- Sécurité



VERFÜGBARE FORMEN FORMATS DISPONIBLES



Rollen / Rouleaux



Platten / Plaques



Profile / Profils



Blöcke / Barres



TECHNISCHES DATENBLATT SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	NORMEN / NORMES	WERT / VALEUR
Materialtyp Type de matériau		EPDM
Zellstruktur Structure cellulaire		Geschlossene Zellen Cellules Fermées
Farbe Couleur		Schwarz / Noir
Dichte Densité	ISO 845	130 ± 20 kg/m ³
Kompressionsdurchbiegung Charge Déformation	ASTM D-1056	25% 35 ± 15 kPa 50% 120 ± 40 kPa
Kompression Compression	ASTM D-1056 23°C, 50% after 24h	≤ 25%
Wasserabsorbierung Absorption de l'eau	ASTM D-1056	< 5%
Härte Dureté	ISO 868	35 ± 6 Sh 00
Temperatur Temperature	Konstant / Constant Intermittiert / Intermittent	-40°C / +100°C +120°C
Widerstand gegen Résistant à	Ozon, Korrosion, Risse und Abrieb. Ozone, corrosion, déchirures et abrasions.	
Zertifizierungen Certifications	FMVSS 302 Passed ≥ 3 mm	
Umweltschutz Normes environnementales	2011/65/EU & (EU) 2015/863 RoHS	